

0

20

15

10

5

0 📥

电极电阻变化 (%)

500

1000

金电极和高钯银电极的硫化油浸试验

10

1500

油浸泡时间(h)

有电阻值变化

100

油浸泡时间(h)

2000

2500

高钯银电极

金电极

1000

3000

105

在耐硫化贴片电阻的金电极型和高钯 银电极型之间的对比,作为产品(电 极被 Ni 电镀阻挡层覆盖)的耐抗硫性 没有实用上差异,但在硫化油浸试验 中,金电极几乎不被硫化,而高钯银 电极被轻微硫化并且电阻值有波动。 金电极型对电极本身的耐硫化性能也 非常高。

由于高抗硫化性,因此 1. 抑制硫化断线,实现高可靠性 2. 提高在恶劣环境中的设备可靠性

没有电阻值变化

10000

3. 因不需要基板密封,降低成本

耐硫化产品系列

< 将耐硫化电极应用在高性能贴片电阻,具有各种耐硫化贴片电阻 >

■ 方形贴片电阻(标准形状)

Ту	尺寸 (mm) /pe	0603	1005	1608	2012	3216	3225	5025 2550 (长边)	6432	网络目录
标准产品			ERJS02	ERJS03	ERJS06	ERJS08	ERJS14	ERJS1D	ERJS1T	点击
		ERJU01	ERJU02	ERJU03	ERJU06	ERJU08	ERJU14	ERJU1D	ERJU1T	
精密			ERJU2R	ERJU3R	ERJU6R					准备中
耐电涌				ERJUP3	ERJUP6	ERJUP8				点击
41	氏电阻				ERJU6S					
(0.1 Ω ~ 10 Ω)					ERJU6Q					点击
多连	2 元素	EXBU14	EXBU24	EXBU34						点击
	4 元素	EXBU18	EXBU28	EXBU38						
	8 元素		EXBU2H							
长边	低电阻							ERJC1B		
	(10 mΩ ~ 1 Ω)							ERJC1C		点击