

## 各材料アウトガスデータ

Outgassing Data Per ASTM Specification E595

項目	Total Mass Loss (TML 1% MAX)	Collectable Volatile Condensable Materials (CVCM 0.10%)	Water Vapor Recovered (WVR% Report)
MEGTRON <sup>7</sup> R-5785(N)	0.07	0.01	0.01
MEGTRON <sup>6</sup> R-5775(K)	0.03	<0.01	0.01
MEGTRON <sup>4S</sup> R-5725S	0.02	<0.01	0.01
Halogen-free MEGTRON <sup>2</sup> R-1577	0.03	<0.01	0.02
Halogen-free MEGTRON <sup>6</sup> R-5375(E)	0.21	<0.01	0.11
XPEDION <sup>1</sup> R-5515	0.40	<0.01	0.08
HIPER R-1755S	0.17	<0.01	0.14
HIPER <sup>V</sup> R-1755V	0.16	0.02	0.13
HIPER <sup>M</sup> R-1755M	0.18	<0.01	0.13
R-1566S	0.47	<0.01	0.40
LEXCM <sup>GX</sup> R-G545L	0.23	<0.01	0.02
FELIOS R-F775	0.62	0.05	0.55
FELIOS <sup>LCP</sup> R-F705S	0.05	<0.01	0.04
LEXCM <sup>DF</sup> CV5350AS	0.21	<0.01	0.08
LEXCM <sup>DF</sup> CV5794L	0.25	<0.01	0.09
LEXCM <sup>DF</sup> CV5797U	0.13	<0.01	0.04

 当社ハロゲンフリー材料は、JPCA-ES-01-2003などの定義によるものです。